

EXPERT P05
Idropittura opaca mascherante per interni

F-40



Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).
Il prodotto Expert P05 contiene al massimo 15 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale lavabile per interni dotata di elevata copertura, alta resa, facilità d'uso, aspetto opaco mascherante.

Classe di lavabilità 2 secondo ISO 11998

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 3000 colpi spazzola

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con SANIFIX DISINFETTANTE ANTIMUFFA Presidio Medico Chirurgico Reg. 18997 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

Muri nuovi con finitura a "civile", gesso e cartongesso: per supporti senza difetti e poco assorbenti, passare direttamente alla fase di finitura. Per supporti assorbenti e nel caso di cartongesso impermeabilizzato, spazzolare o stuccare, eliminare la polvere ed applicare JUFOND ACRYL o JUFOND diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, trattare muffe o fuliggine con i cicli adeguati, pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o stucco in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare JUFOND ACRYL o JUFOND diluibili con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto o PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare una o due mani di **EXPERT P05** con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.




















VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura **EXPERT P05**, pittura opaca mascherante, mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni.

DATI PRESTAZIONALI SECONDO NORMATIVA EUROPEA EN 13300*

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	classe 2
Resa Kubelka Munk m ² /l	ISO 6504-1	12
Lavabilità	ISO 11998	classe 2
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	2 dead matt
Finezza di macinazione	ISO 11524	fine
Presa di sporco	UNI 10792	media

DATI PRICIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA'

Resa Teorica in funzione dell'assorbim. del supporto 16		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo max. 30%	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 15'-30'		Peso specifico kg/l 1,45 - 1,55		Applicazione a pennello max. 30%	
Colori BIANCO, COLORSTUDIO, COLORSTUDIO EVOLUTION		Secco al tatto 1-2 ORE		Solidi in volume 54-60 %		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni NO / SI		Secco in profondità 12 ORE		Viscosità 12000-16000 cP		Applicazione a spruzzo ad aria max 40 % *	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 6 ORE		Temperatura di infiammabilità =		* La diluizione varia secondo l'apparecchiatura e la pressione di esercizio utilizzata	

EDIZIONE 09/15

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.vipvernici.it