



Primer fissativo.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/h): 750 g/l (2007)/ 750 g/l (2010).

Il prodotto Jufond a solvente contiene al massimo 750 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale, a base di resine Pliolite®, ideale per superfici murali vecchie e nuove con buon potere penetrante e buon potere consolidante. Insaponificabile, forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture, uniformando gli assorbimenti.

Il prodotto è pronto all'uso. Solo in caso di necessità può essere diluito con diluente sintetico o nitro in misura del 30% massimo

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile : lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: spazzolare e pulire, disinfettare con appositi prodotti.

Stuccare all'interno con JUSTUCK o con RIEMPSTUCK.

Applicare una mano di **JUFOND ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE** e dopo 12 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C .

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **JUFOND ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE**, pronto all'uso, a base di resina Pliolite®, su superfici murali vecchie e nuove.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10		DIL. SINTETICO O NITRO		DIL. SINTETICO		PRONTO ALL'USO	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
TRASPARENTE		=		0,89	1 Kg	PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE		3 - 5 ORE		12		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
36 MESI		12 ORE		25° C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.vipvernici.it