

1325
Scheda
tecnica

LIGHT



LINEA STUCCHI



Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Stucco leggero in pasta per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Minimo calo e ritiro per qualsiasi spessore. A forte effetto termoisolante e fonoassorbente. Se sovraverniciato con la pittura anticondensa crea una barriera termica molto efficace contro la formazione della condensa e quindi delle muffe. Si sovravernicia con prodotti in fase acquosa senza l'ausilio preliminare del fissativo. Elastico, su legno non sfoglia.

Classificazione UNI 8681

Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilico (E.2.C.0.A.2.FA)

Classificazione per impiego finale (UNI EN 1062-

1) Protezione

Destinazione d'uso

Esterni/interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura, gesso e cartongesso (solo interno), legno

Confezioni

0,750 l | 4 l | 13 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	0,42 ± 20 g/l
Viscosità	pasta
Residuo secco in peso	67 ± 2
Aspetto	opaco
Colore	bianco

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Minimo calo e ritiro

Effetto termoisolante e fonoassorbente

Elastico su legno non sfoglia

Sovraverniciatura con pitture in fase acquosa, senza necessità di primer

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto deve essere sano, esenti da grassi, unti o cere. Eliminare parti non aderenti od in via di distacco.

Su supporti sfarinati o pitturati con vecchie pitture o tempere: pulire, carteggiare eliminare ogni parte non aderente o in via di distacco, quindi applicare una mano di fissativo **SIVACFIX**

DILUIZIONE con acqua:

Con temp. superiori a 25°C dil. max 2%

APPLICAZIONE:

Applicare con spatola americana in acciaio o acciaio inox e carteggiare dopo 24 ore.

Dopo carteggiatura applicare una mano di SIVACFIX se necessaria in funzione del tipo di finitura desiderato,

ESSICCAZIONE:

2-4 ore circa

ATTREZZI:

Spatola americana in acciaio e in acciaio inox

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

Variabile in funzione dello spessore applicato e dello stato del fondo

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza LIGHT

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.