

Scheda Tecnica Saratoga CEMENTO SIGILLANTE EXPRESS

Saratoga CEMENTO SIGILLANTE EXPRESS è uno stucco sigillante monocomponente acrilico in dispersione acquosa ad alte prestazioni, pronto all'uso, di consistenza simile al cemento..

SETTORI DI APPLICAZIONE

Per crepe e fessure nelle fughe del calcestruzzo e dell'intonaco, per riparazioni di parti in cemento di pareti vecchie, stucca pietre, piastrelle e bordi scheggiati. Riempie fori, crepe, crepe e fessure, su pietra e su muratura, ottima adesività sui più comuni supporti edili (tipo calcestruzzo, pietra, muratura e malta in genere); ideale anche per stuccature di tegole e coppi.

Utilizzabile anche su superfici leggermente umide, resiste a pioggia, intemperie, alte e basse temperature.

Tixotropico, non cola, si utilizza sia in orizzontale che in verticale. Senza solventi, è pronto all'uso e si applica con pistola per silicone.

APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, e esenti da polvere e grassi:
- La sua struttura particolarmente pastosa, richiede l'uso di una pistola manuale di buona qualità tipo Saratoga ST PRO 1 K o Saratoga SK S-Pro 2K e di un beccuccio del diametro di estrusione 10 mm, come il beccuccio in dotazione.
- Se utilizzato su superfici particolarmente secche o porose, si consiglia di nebulizzare un piccolo quantitativo d'acqua preventivamente sulla superficie da trattare.
- Per una migliore adesione nella cavità da riempire, premere con forza (entro 5 minuti dall'applicazione) con un utensile per favorire l'adesione del prodotto.
- Verniciabile e carteggiabile dopo 12 ore dall'applicazione
- Rimuovere eventuale materiale in eccesso con una spatola o una spugna umida, quando indurito, rimuovere con una lametta.

Proteggere il sigillante applicato dalla pioggia e dall'acqua in genere, subito dopo l'applicazione per 2 ore in ambiente caldo e per almeno 24 ore in ambiente freddo. Non applicare su supporti gelati, non adatto per applicazioni in immersione o in contatto continuo con acqua, non adatto a giunti di dilatazione, non adatto per superfici bituminose e superfici metalliche non verniciate. Teme il gelo.

Pulizia immediata con acetone o alcool etilico denaturato; quando indurito si toglie con una lametta

Caratteristiche tecniche

Natura chimica	base acrilica
Aspetto	pastoso
Colore	Grigio RAL 7030
Densità	1,69 g/ml
Tempo di lavorabilità*	5 minuti
Velocità di indurimento*	6-12 h
Tempo totale di presa	ca 24 ore
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza a temperatura	-25/+80°C
Resistenza a UV e agenti atmosferici	ottima
Parte solida	circa 85%

*in funzione dell'umidità, della temperatura e dello spessore applicato, le tempistiche sono indicate per prove a 23°C e 50 % umidità relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



Codice prodotto	Descrizione	Contenuto	Pezzi/conf.	EAN
85 273 001	Cemento Sigillante Express	310 ml	12	8005860852730

Rev 01 del 04/09/2014- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.