

FARBENFEST HR
Pittura murale al quarzo per interni ed esterni con antialga

H-53



Pittura per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).
Il prodotto Farbenfest HR contiene al massimo 10 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Rivestimento murale a grana fine con ottime caratteristiche di copertura e riempimento, a base di resina stirolo acrilica, particolarmente indicata per finiture e facciate all'esterno.

Buona impermeabilità all'acqua ed all'umidità ambientale combinata con una buona permeabilità al vapore.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, stagionati ed asciutti. Vecchie pitture poco aderenti e/o sfarinanti devono essere rimosse a secco o ad umido. Vecchie pitture a calce vanno rimosse completamente.

In presenza di muffe trattare con SANIFIX DISINFETTANTE ANTIMUFFA- Presidio Medico Chirurgico Reg.18997 del Ministero della Salute. Successivamente le superfici devono essere accuratamente depolverate.

Stuccare eventuali buchi o crepe degli intonaci con RASANTE MINERALE, RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Applicare una o più mani di fondo di preparazione, avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, PRIMER ACRILICO D1, PRIMER ACRILICO D2, FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, JUFOND A SOLVENTE, PONTE DI ANCORAGGIO. Per tinte di finitura in tonalità particolarmente vivaci e/o meno coprenti utilizzare un fondo pigmentato a scelta tra PRIMER ACRILICO D1, PRIMER ACRILICO D2, FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE in tono con la tinta di finitura.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **FARBENFEST HR** con un intervallo di circa 6 - 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5°C e + 35°C, un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con un'umidità del supporto inferiore al 10%.

Conservare in un barattolo ben chiuso a temperatura tra + 5°C e + 35°C.

Un isolamento inadeguato può compromettere la resistenza all'abrasione e la buona riuscita del lavoro.

*** Per tinte derivate da basi DD e TR la diluizione dovrà essere fino al 20% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB tra 30 e 40%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.**

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **FARBENFEST HR** pittura murale al quarzo finissimo, mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica	Diluente	Pulizia attrezzi	Applicazione a rullo
mq/lit. per mano 8-10	ACQUA	ACQUA	* Vedi Avv.
Aspetto e finitura OPACO	Fuori polvere =	Peso specifico kg/l 1,7± 0,03	Applicazione a pennello * Vedi Avv.
Colori BIANCO, COLORSTUDIO, COLORSTUDIO EVOLUTION, TECHNOFARBE	Secco al tatto 3- 4 ORE	Solidi in volume 43 ± 1	Applicazione a spatola =
Esterni / interni SI / SI	Secco in profondità 24 ORE	Viscosità 22000 - 28000 cps	Applicazione a spruzzo ad aria 30%
Vita di stoccaggio 24 MESI	Sovraverniciabilità 6 - 8 ORE	Temperatura di infiammabilità =	DIAM. UGELLI 1,7 - 1,9 mm PRESSIONE 3 - 4 atm

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 - www.vipvernici.it

EDIZIONE 09/15